

Kiiltomelt V 50



Elintarvikepakkaamiseen tarkoitettu nopea EVA-pohjainen sulateliima. Alhaisen käyttölämpötilan ja erinomaisen termisen stabiiliuden ansioista liima ei karstoita sulateliimalaitteistoa.



- Sulateliima elintarvikkeiden pakkaamiseen
- Alhainen käyttölämpötila
- Nopea

KÄYTTÖALUE

Kiiltomelt V 50 sulateliima soveltuu aaltopahvi- ja kartonkipakkauksien sulkemiseen ja muodostamiseen mm. elintarviketeollisuudessa. Liimaa voidaan käyttää selvästi alhaisemmillä käyttölämpötiloilla kuin tavanomaisilla sulateliimoilla on totuttu, jolloin kunnossapitotöiden tarve vähenee. Liimassa käytetyt raaka-aineet soveltuvat elintarvikepakkauskäyttöön FDA 175.105 sekä (EU) 10/2011 muoviasetuksen mukaan. Tarkemmat tiedot vaatimustenmukaisuusilmoituksesta.

KÄYTTÖOHJE

Levitysmenetelmänä voidaan käyttää suutin- tai telalevitystä.

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

| | |
|---------------------|---|
| TIHEYS/OMINAISPAINO | 0,98 kg/dm ³ |
| VÄRIT | Valkoinen |
| PEHMENEMISPISTE | 99 °C DIN 52011 |
| VISKOSITEETTI | 1200 mPas, 140 °C 100 s ⁻¹ |
| AVOIN AIKA | Lyhyt |
| KÄYTTÖLÄMPÖTILA | 120 - 150 °C |
| VARASTOINTI | Avaamattomana enintään +40 °C lämpötilassa 36 kuukautta |