

# Sitol 2189-R

## Клей для бумажной и картонной упаковки

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Быстросхватывающий дисперсионный клей, применяющийся в полиграфии и упаковочной промышленности для склеивания бумаги или картона с невпитывающими или слабо впитывающими поверхностями (коронированный ПЭ, ПВХ, БумВинил, дизайнерские бумаги, УФ лак), в том числе при производстве пищевой упаковки. Может быть использован для приклеивания полимерных материалов

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, ровными, прочными и чистыми.

Перед применением клей тщательно перемешать. Нанести клей валиком или кистью на одну из склеиваемых поверхностей, соединить с другой поверхностью и прижать.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Мы несем ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Для правильного использования продукта требуется предварительное ознакомление с инструкцией по выполнению работ и справочником по методам работ (при его наличии).

### ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Клей не имеет неприятного запаха. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Избегать ненужного контакта кожи со свежим клеем. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте.

ТИП/СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	ЭВА дисперсия
рН	4,0-6,0
ВЯЗКОСТЬ	3500-4500 мПа.с (Брукфильд RVT, 3/20, 20° С)
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ	Температура помещения, материала и клея + 20...+22С
РАЗМЕРЫ УПАКОВОК	15л 50л 1000л
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	Не допускать замерзания
ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ ПОСЛЕ	Температура помещения, материала и клея + 20...+22С
МЕТОД НАНЕСЕНИЯ	Ручное
ХРАНЕНИЕ	Хранить и транспортировать при температуре не ниже +5 ° С в плотно закрытой упаковке предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок годности – 6 месяцев в заводской невскрытой упаковке. После длительного хранения клей необходимо перемешать перед использованием.