

Fibergum Primer



Grunt zwiększający adhezję pomiędzy membraną Kiilto Fibergum a atestowanymi do wilgotnych pomieszczeń: masami wyrównującymi, podłogami betonowymi i podłogami z płyt drewna. Produkt na bazie wody.



- preparat gruntujący do membran wodoszczelnych Kiilto Fibergum
- pomarańczowy kolor ułatwia stosowanie
- wodny

OBSZAR ZASTOSOWANIA

Podkład do wewnętrznych membran wodoszczelnych.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Usunąć z podłoża zaschnięte mleczko cementowe, pokrycia powierzchni, pył ze szlifowania, luźny materiał i smar. W razie potrzeby zeszlifować lub wycyklinować maszynowo. Nałożyć podkład na powierzchnię jako cienką, równą warstwę, np. pędzlem lub pacą. Mocno wetrzeć. Warstwa podkładu musi wyschnąć, aby można było na nią nałożyć membranę. Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z opisem procedury uszczelniania Kiilto.

DODATKOWE INFORMACJE

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Warunkiem poprawnego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli zostały dostarczone.

OCHRONA ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWO

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

SZYBKOŚĆ UTWARDZANIA	1–2 h zależnie od panujących warunków
TEMPERATURA NAKŁADANIA	+10–25°C
MROZODPORNOŚĆ	Zamarza
POKRYCIE	ok. 8 m ² /L (bez rozcieńczenia)
PROPORCJA MIESZANIA	Gładź lub podłoże betonowe: rozcieńczyć 1:1 wodą Płyta gipsowa: bez rozcieńczenia Inne chłonne podłoża z płyt: rozcieńczyć 1:1 wodą Niechłonne podłoża z płyt: bez rozcieńczenia Szorstki beton lub cegła: wygładzić gładzią na bazie cementu Kiilto
GĘSTOŚĆ / CIĘŻAR WŁAŚCIWY	ok. 1
TYP KLEJU	grunt do Fibergum
WIELKOŚCI OPAKOWANIA	1 L, 3 L
PRZECHOWYWANIE	W oryginalnie, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 1°C przez - 3 lata.