



# Kiilto LW Lätt våtrumsspäckel



Fuktbeständigt, färdigblandat späckel för avjämning av vägg och tak i både torr- och våtutrymmen. Ger en lämplig yta för målning. Max. skiktjocklek vid bredspackling 3 mm, ilagningar 10 mm. Vattenlöslig.



- lättspäckel för våtutrymmen
- för väggar och tak inomhus, fuktbeständigt
- ger en lämplig yta för målning
- bredspackling max. skiktjocklek 3 mm, ilagning max. 10 mm
- torktid 2–3 timmar/mm

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Kiilto LW är ett vattenlösligt, färdigblandat våtrumsspäckel. Den spacklade ytan är lämplig för målning. Uppfyller kraven enligt EN 15824:2009.

## BRUKSANVISNING

Ytan som ska spacklas ska vara ren, torr och dammfri. Ett nytt skikt ska appliceras först när det tidigare skiktet är helt torrt. Vid behov ska ytan slipas och rengöras noggrant innan applicering av ett nytt skikt.

Kiilto LW är ett färdigblandat späckel. Efter långvarig förvaring, rör om före användning. Vid behov kan spacklet förtunnas med en liten mängd vatten. Spacklet appliceras med en stålspackel.

## YTTERLIGARE INFORMATION

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har nogt läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

## MILJÖ OCH SÄKERHET

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på [www.kiilto.com](http://www.kiilto.com).

SKIKTJOCKLEK	3 mm, ilagning 10 mm
TORKTID	ca 2–3 t/mm (+18 °C) (beroende på skiktjocklek och rådande arbetsförhållanden)
ARBETSFÖRHÅLLANDEN	Normal rumstemperatur, lägsta användningstemperatur +10 °C
KLASSIFICERINGAR OCH	Beständighetsklass RL01–RL05 för målade ytor (Allmänna kvalitetskrav för byggnadsarbeten 2012)
MAX. KORNSTORLEK	0,15 mm
YDRAGHÅLLFASTHET	> 0,5 MPa (EN15824)
DENSITET/SPECIFIK VIKT	1,1
TYP/BINDEMEDEL	Dispersion-lättfiller-kalkstensbaserat späckel
FÄRGER	Grönaktig
FÖRPACKNINGSTORLEKAR	3 l, 10 l plasthinkar
FÖRVARING	I oöppnad förpackning, över +1 °C, 1 år.