

Sitol 1100



„Sitol 1100“ yra akrilo dispersiniai klijai.



- universalūs
- stiprus surišimas

PANAUDOJIMO SRITIS

„Sitol 1100“ yra slėgiui jautrūs klijai, skirti plastiko folijoms, pvz., dekoracijoms, klijuoti.

Atitinka laivų statymo pramonės IMO FTPC (IMO pataisos MSC.61 [67] 5 dalies) atsparumo ugniai klasifikacijos reikalavimus ir turi MED sertifikatą.

„Sitol 1100“ išsiskiria ypatingai geru surišimo stiprumu lyginant su kitais slėgiui jautriais klijais. Kai klijuojamos korėtos medžiagos, rekomenduojame naudoti šiuos kljus dėl jų kietumo, su vandens pagrindo kontaktiniais kljais, kitaip tariant, klijuoti iš abiejų pusių. Netinka aliuminiui arba cinkuotoms medžiagoms.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Įrenginiai ir prietaisai gali būti valomi vandeniu prieš klijams išdžiūvant. Išdžiūvusių klijų plėvė gali būti nuimta naudojant ksileną.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Šiame produkto duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų atliktais bandymais ir praktinėmis žiniomis. Techniniai duomenys yra nustatyti standartinėmis sąlygomis. Dėl kintančių vietinių darbinų sąlygų ir būdų keičiasi produkto veikimas ir rezultatas. Kokybės valdymo sistema užtikriname aukštą produktų kokybę. Jei produktas naudojamas netinkamai ar netinkamomis sąlygomis, kurios nuo mūsų nepriklauso, neprisiimame jokios atsakomybės. Todėl negalime būti laikomi atsakingi už galutinį rezultatą. Produkto naudotojas turi patikrinti produkto tinkamumą numatomam naudojimui.

APLINKA IR SAUGUMAS

Be reikalo nesilieskite prie nesustingusio produkto: mėvėkite apsaugines pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Informacijos apie produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu www.kiilto.lt.

RIŠIKLIO RŪŠIS	Akrilo dispersiniai klijai
TANKIS/SANTYKINIS SVORIS	1,05 kg/dm ³ / 20 °C
pH	5
KLAMPUMAS	2400 mPas (pagal Brukfildą, RVT, 3/20, 20 °C)
NAUDOJIMO TEMPERATŪRA	Nuo +18 iki +25 °C
SANDĖLIAVIMAS	Neatidarytame konteineryje galima laikyti 12 mėnesių +20 °C laipsnių temperatūroje. Po ilgo saugojimo prieš naudojant išmaišyti.