

Master Flis/exp



Przeznaczony do papierowo-włókninowych tapet stabilnych rozmiarowo na powierzchniach chłonnych lub malowanych. Do nakładania ręcznego i maszynowego.



- odpowiedni do tapet włókninowych
- gotowy do użycia
- można usuwać za pomocą narzędzia do ściągania tapet Kiilto Tapetinpoisto
- bardzo opłacalny 4-5 m²/l

OBSZAR ZASTOSOWANIA

Przeznaczony do papierowo-włókninowych tapet stabilnych rozmiarowo na powierzchniach chłonnych lub malowanych. Do nakładania ręcznego i maszynowego. Można również stosować do tapet z podłożem papierowym przy użyciu metody wstępnego namaczania. Nie nadaje się do stosowania na materiałach plastikowych lub podłożach plastikowych. Spełnia wymagania normy emisji M1 dla produktów stosowanych w budownictwie.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Prace należy wykonywać w normalnej temperaturze pokojowej. Należy odczekać, aż tapeta i pasta osiągną temperaturę panującą w pokoju. Podłoże musi być suche, równe, stabilne i czyste. Usunąć starą tapetę i luźną farbę. Wygładzić i zetrzeć papierem ściernym wszelkie nierówności. Na bardzo chłonnych podłożach należy zastosować grunt lub zagruntować wstępnie pastą. Do gruntowania stosować odporny na wilgoć matowy podkład lub klej rozcieńczony wodą w stosunku 1:1. Powierzchnię malowaną umyć za pomocą na przykład Kiilto Maalarinpesu (środek czyszczący do farb) i dobrze spłukać.

Stabilne wymiarowo włókniny nie pęcznieją pod wpływem wilgoci i nie wymagają wstępnego namaczania. Nakładać równe warstwy za pomocą np. wałka na ścianę lub za pomocą urządzenia do nakładania pasty na tył tapety. Rozpocząć od góry, dociskając tapetę wzdłuż całej długości za pomocą sztywnego pędzla lub płaskiej szpachli od środka ku brzegom, usuwając wszystkie pęcherzyki powietrza. Uniknąć zabrudzenia powierzchni tapety pastą. Natychmiast usunąć nadmiar pasty z połączeń za pomocą wilgotnej szmatki lub gąbki. Mocne tarcie może mieć niekorzystny wpływ na kolor lub lakier na powierzchni tapety. Nadaje się również do stabilnych wymiarowo tapet do malowania oraz tapet z podłożem papierowym po wstępnym namoczeniu. Nie można stosować z materiałami tkanymi z siatką wzmacniająca (z włókna szklanego). Zapewnić skuteczną wentylację w miejscu pracy. Przede wszystkim należy przestrzegać instrukcji producenta tapet.

DODATKOWE INFORMACJE

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są

WILGOTNOŚĆ PODKŁADU	drewno: 8-12%, beton: maks. 3% wagowe lub do wilgotności względnej 85%
TEMPERATURA NAKŁADANIA	+18-25°C
MROZODPORNOŚĆ	zamarza
POKRYCIE	5-6 m ² /l włókninowej, 3-5 m ² /l tapety z podłożem papierowym przy użyciu metody wstępnego namaczania
GĘSTOŚĆ / CIĘŻAR WŁAŚCIWY	ok. 1,05
TYP KLEJU	Dyspersja PVAC oraz skrobia modyfikowana
WIELKOŚCI OPAKOWANIA	1 l, 5 l, 10 l, 15 l
PRZECHOWYWANIE	W oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej +1°C przez 18 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać. Należy zużyć w ciągu miesiąca od otwarcia opakowania.



na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na które nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Warunkiem poprawnego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli zostały dostarczone.

OCHRONA ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWO

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Należy zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.