

# Kiilto TT



## Смесь штукатурная цементная тонкослойная

- Толщина слоя – от 2 до 10 мм
- Ручное и машинное нанесение
- Влагостойкая
- Морозостойкая
- Для наружных и внутренних работ

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальная, влаго- и морозостойкая тонкослойная штукатурная смесь на цементной основе. Применяется для выравнивания и ремонта оснований из бетона, кирпича, газобетона, цементной штукатурки при наружных и внутренних работах.

Поверхность, выровненную раствором, можно облицевать плитками, обработать гидроизоляционными материалами, окрашивать, а также выравнивать финишными шпаклёвками

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Условия для проведения работ

При проведении работ и в течение последующих 3 суток температура воздуха и основания должна быть в пределах от +5 до +30 °С. При нанесении раствора и во время его высыхания следует избегать воздействия прямых солнечных лучей и сквозняков.

Существующие условия, такие как температура помещения, качество и влажность обрабатываемой поверхности, значительно влияют на процесс высыхания. Поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными.

#### Подготовка основания

Выравниваемые поверхности должны быть сухими, прочными, чистыми. Необходимо удалить с поверхности старую краску и непрочные держась частицы. Основание рекомендуется обработать грунтовками Kiilto Primer или Light Primer в соответствии с инструкциями к данным материалам. Слишком сухие поверхности рекомендуется смочить водой перед выравниванием.

#### Приготовление растворной смеси

Медленно высыпать содержимое мешка, постоянно перемешивая, в заранее отмерянном количестве чистой воды комнатной температуры (+10...+20 °С) до образования равномерной вязкой массы без видимого расслоения и комков. Полученной массе дать отстояться в течение 10 мин, после чего ещё раз перемешать и приступить к работе. Готовый раствор следует использовать в течение 3 ч (при температуре +20±2 °С).

ТОЛЩИНА СЛОЯ	- при выравнивании по всей поверхности - до 10 мм; - при заполнении локальных полостей - до 30 мм
ВЫСЫХАНИЕ ДО СУХОСТИ НА	1 сутки (при температуре +20±2 °С), зависит от слоя нанесения
РАСХОД	1,4 кг/м <sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм
МАКС. РАЗМЕР ФРАКЦИИ	≤ 0,63 мм
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	F25
ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ	≥ 5 МПа (в возрасте 28 суток, T=20±2 о С, W≥50%)
ВРЕМЯ ЖИЗНИ СМЕСИ	3 ч (при температуре +20±2С)
СООТНОШЕНИЕ СМЕСИ	0,20 – 0,22 л на 1 кг смеси (4,0 – 4,4 л на мешок 20 кг)
ЦВЕТ СМЕСИ	Серый
ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ С	≥ 0,5 МПа (с бетонным основанием в возрасте 28 суток, T=20±2 о С, W≥50%)
ТИП/СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Портландцемент
РАЗМЕРЫ УПАКОВОК	20 кг
ХРАНЕНИЕ	12 мес



Не используйте слишком много воды для затворения, т.к. это приведёт к потере прочностных характеристик готового раствора.

#### Нанесение

Раствор наносится вручную стальной кельмой или шпателем, затем разравнивается правилом. Для окончательного выравнивания поверхность штукатурки можно затереть металлической гладилкой или тёркой сразу по окончании схватывания раствора. Рекомендуемый слой нанесения – 2-10 мм за один проход.

Каждый последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего.

Нанесение раствора можно производить также механически при помощи специальных устройств.

### **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

#### упаковка

Бумажный 3-слойный мешок со средним слоем полиэтилена массой нетто 20 кг. Мешки хранить на поддонах, предохраняя от воздействия влаги.

#### хранение

Гарантийный срок хранения составляет 12 месяцев в сухом закрытом помещении, в плотно закрытой оригинальной упаковке, в условиях обеспечивающих предотвращение от увлажнения и повреждения упаковки.

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Мы несем ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Для правильного использования продукта требуется предварительное ознакомление с инструкцией по выполнению работ и справочником по методам работ (при его наличии).

### **ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ**

Раздражает органы дыхания и кожу. Опасен для глаз. Избегайте вдыхания пыли, попадания глаза и длительного контакта с кожей. Свежая масса является щелочной. При работе рекомендуется применять перчатки, защитную маску для рта и защитные очки. При попадании в глаза/рот обильно промыть водой и обратиться к врачу. Беречь от детей