



Kiilto Kerafix Клей для кафельной плитки



Влагоустойчивый клей для приклеивания кафельных и керамических плиток на стеновые поверхности.



- светлый цвет
- легок в использовании
- готовый к применению
- слабый запах

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для приклеивания керамических плиток на стены во внутренних помещениях. Kiilto Kerafix подходит также для приклеивания полистирольных плит и плит из вспененного полиуретана. Не подходит для плиточной облицовки, постоянно контактирующей с водой.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

В качестве основания может выступать бетон, кладка, выравнивающий раствор, плита на цементной основе или гипсовая плита. Основание должно быть сухим, очищенным от пыли и прочным. Основанием для керамических плит может служить также старая облицованная плитками поверхность или твердое пластмассовое покрытие, если (приклеенные) плитки можно оставить незаделанными на 5 - 7 суток для высыхания клея. Старую облицованную плитками поверхность или твердое пластмассовое покрытие следует предварительно вымыть средством Kiilto Laattapesu, а пластмассовое покрытие также зашкурить для обеспечения адгезии клея.

Клей наносится на поверхность гладким шпателем, затем выравнивается зубчатым шпателем. Плитки следует как можно быстрее прижать к облицовываемой поверхности и уложить их так, чтобы ширина швов была не меньше 2 мм. Положение плитки и плиты можно поправить еще в течение 15 мин. с момента прижатия их к облицовываемой поверхности. Затирка швов плиток проводится не ранее, чем через сутки после приклеивания. На непитьяющихся поверхностях - не ранее чем через 5-7 суток. Процесс высыхания клея нельзя искусственно ускорять.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Мы

ВЛАЖНОСТЬ ОСНОВАНИЯ	бетон: макс. 4 весовых % или менее 90 % RH
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ	+18–25 °C
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	Замерзает (морозоустойчивый клеевой шов)
РАСХОД	1–2 м ² /л в зависимости от основания, зубчатости шпателя и размера плиток
ПЛОТНОСТЬ/УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	1,45 кг/л
ТИП/СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Стиренакрилатдисперсия
ВРЕМЯ ДЛЯ РАБОТЫ	10–20 мин. в зависимости от условий
РАЗМЕРЫ УПАКОВОК	1 л, 3 л, 10 л
ХРАНЕНИЕ	В неоткрытой упаковке при температуре выше +1°C 18 месяцев. После длительного хранения клей следует перемешать перед применением.



несем ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Для правильного использования продукта требуется предварительное ознакомление с инструкцией по выполнению работ и справочником по методам работ (при его наличии).

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать попадания на кожу и подверженности воздействию свежего продукта, использовать защитные перчатки. Ознакомиться с паспортом безопасности продукта. Информация об утилизации продукта и упаковки имеется на сайте www.kiilto.com