

Акварур SM 2000



KIILTO INDUSTRIAL ADHESIVES AND SEALANTS



Акварур SM 2000 представляет собой клей для пленочной облицовки мебельных дверей.

- 2-компонентный
- Очень хорошее и равномерное качество поверхности
- Низкая температура активирования
- Высокая остаточная теплоустойчивость

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Акварур SM 2000 используется для покрытия ПВХ-пленками фрезерованных древесноволокнистых плит средней плотности (MDF) или других древесных плит с помощью мембранной техники или техники глубокой вытяжки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Акварур SM 2000 и Отвердитель С следует тщательно перемешать. Склеиваемые поверхности должны быть очищены от пыли, жира и т.п. Клей наносится на плиту ровным покрывающим слоем при помощи воздушной форсунки или прибора для напыления под высоким давлением. Дать клею высохнуть, пока клеевая пленка не станет прозрачной. По истечении времени высыхания клея облицовочная пленка предварительно нагревается и затем натягивается и/или прижимается на плиту мембранным станком или станком глубокой вытяжки. При достаточной температуре термоактивации, остаточная теплоустойчивость клеевого шва (ПВХ/МДФ) становится высокой, 90-100С. В процессе склеивания следует соблюдать инструкции изготовителей пленки и оборудования.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Мы несем ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Перед использованием следует убедиться в пригодности продукта для предусмотренной цели применения.

ТИП/СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	PUD
pH	8,5
СООТНОШЕНИЕ СМЕСИ	Акварур SM 2000 100 весовых частей Отвердитель С: 3-6 весовых частей
ВЯЗКОСТЬ	2000 мПас (Брукфилд PBT, +20° С)
ВРЕМЯ ДЛЯ РАБОТЫ	Время использования смеси клея и отвердителя 6-8 часов.
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ	Мин. температура активирования +55 - 60° С. Клеевую пленку следует активировать в течение 20 часов с момента нанесения клея.
ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ ПОСЛЕ	Остаточная теплоустойчивость 90-100°С
ГОТОВНОСТЬ К ОБЛИЦОВКЕ	При комнатной температуре 30-60 мин
ХРАНЕНИЕ	В неоткрытой упаковке при температуре +20° С 12 месяцев



ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать попадания на кожу и подверженности воздействию свежего продукта, использовать защитные перчатки.

Ознакомиться с паспортом безопасности продукта. Информация об утилизации продукта и упаковке имеется на наших интернет-страницах.