



Kiilto Start Primer



Tartuntapohjuste tasoitteen ja tasoitettavan pinnan välisen tartunnan parantamiseen. Vesiohenteinen.



LEED

CAN BE USED IN
NORDIC
S W A N
ECOLABELLED
BUILDINGS



- sitoo pölyä ja hidastaa tasoitteessa olevan veden tunkeutumisen alustaan
- erittäin riittoisa
- vesiohenteinen

KÄYTTÖALUE

Vesiohenteinen pohjustusaine huokoisille ja imemättömille pinnoille sisätiloissa ennen tasoitusta. Tiiviit alustat suositellaan käsiteltäväksi Kiilto Fix Primerilla ennen tasoitusta.

Kiilto Start Primerin käyttökohteita ovat mm:

- Betoni- ja sementtipohjainen tasoite (ohennus: 1 osa pohjustusainetta/4 osaa vettä)
- Lattiat, joissa on vanhoja liimajäänteitä, kuten keinohartsi- ja bitumiliima (ei ohenneta)
- Alustat, jotka eivät siedä kosteutta, esim. kipsi- ja puualustat (ei ohenneta)
- Levylattiat, kuten lastulevy, kipsikartonkilevy jne. (ei ohenneta).
- Imemättömät alustat, esim. maali ja klinkkeri (ei ohenneta).

Primerilla on hyvä kosteudenkesto ja se muodostaa hyvän tartunnan tasoitteen ja alustan väliin. Sementin alkalisuus ei heikennä pohjustusaineen tehoa. Ei sovellu tasoitteen lisäaineeksi.

KÄYTTÖOHJE

Alustasta poistetaan sementtiliima, pöly, irtonainen lika ja rasva. Tarvittaessa suoritetaan koneellinen hionta/jyrsintä. Pohjustusaine levitetään ohueksi tasaiseksi kerrokseksi esimerkiksi huopalastalla tai harjalla. Vältä pohjustusainelammikoiden syntymistä. Betoni ja tasoitealustat voidaan tasoittaa heti pohjustuksen jälkeen, levyntöiden, imemättömien sekä vanhoja liimajäänteitä sisältävien alustojen pohjustuksen annetaan kuivua n. 2 tuntia ennen tasoittamista. Vallitsevat olosuhteet, kuten huoneen lämpötila, alustan laatu ja kosteus vaikuttavat voimakkaasti kuivumiseen. Suosituksemme numeroarvoja voidaan siten käyttää vain lähtökohdina. Tasoittaminen tulee tehdä viimeistään vuorokauden kullutta pohjustamisesta.

HUOM! Alustaansa liimattavat parketit tai lattialämmityslattiat: Betonilattiasta on hiottava / jyrsittävä pois kaikki sementtiliima sekä muut alustaa heikentävät tekijät kuten vanhat liimajäänteet. Pohjustus tehdään vain tasoitettaville alueille (sauvapakettien aluslattiaita ei saa pohjustaa eikä tasoittaa). Levylattioissa parketti liimataan suoraan

ALUSTAN KOSTEUS	- betoni < 90 % RH
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	suositus +18–20 °C, minimi +10 °C
LUOKITUKSET JA SERTIFIOINNIT	M1
PAKKASENKESTÄVYYS	Jäätävää
RIITTOISUUS	ohennettuna: Primer 1 l + vesi 4 l = 5 l --> n. 30 m ² ohentamattomana / imemätön alusta: Primer 1 l --> n. 10 m ²
TIHEYD/OMINAISPAINO	1
VÄRIT	Vaaleanpunainen
PAKKAUSKOOT	1 l, 3 l ja 10 l muoviastiat
VARASTOINTI	Avaamattomana kuivassa tilassa 1 vuosi



levyyn (ei pohjustusta, ei tasoitusta).

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.