

# Kiilto KLR

## Oikaisutasoite 3–25 (50 mm)



Oikaisutasoite kiviainesseinäpinnoille. Tasoitepinta soveltuu suoraan Kiilto vedeneristeiden alustaksi. Tarvittaessa Kiilto KLR:n pinta voidaan tasoittaa esim. Kiilto SK Märkätilatasoitteella.



- kerrospaksuus 3–25 mm, osittain max. 50 mm
- sementtiseideaineinen
- työskentelyaika 2–3 tuntia
- kuivumisaika 1–3 vrk
- riittoisuus 1,6 kg/m<sup>2</sup>/mm

### KÄYTTÖALUE

Kiilto KLR on oikaisutasoite kiviainesseinäpinnoille. Valmis tasoitepinta voidaan vedeneristää tai laatoittaa. Jos tarvitaan sileämpää pintaa maalin alle, tasoitepinta voidaan tarvittaessa ylitasoittaa esim. Kiilto SH seinätasoitteella.

### KÄYTTÖOHJE

Tasoitettavien pintojen tulee olla riittävän lujat, puhtaat ja pölyttömät. Kuivat pinnat kostutetaan ennen tasoittamista. Uutta kerrosta vedettäessä on edellisen kerroksen oltava kuivunut. Lisäksi pinta tulee tarvittaessa hioa ja puhdistaa huolellisesti ennen uuden tasoitekerroksen levittämistä.

Tasoite sekoitetaan käsi- tai automaattisekoittimella viileään puhtaaseen veteen. Sekoitettu massa on käyttökelpoista 2–3 tuntia (+18 °C). Kiilto KLR levitetään ruiskuttamalla tai käsin voimakkaasti alustaan painaen. Ruiskutettu pinta voidaan oikaista esimerkiksi teräslastalla. Pinta voidaan hiertää. Verkotettaessa Kiilto Rappausverkko painetaan tuoreeseen laastikerrokseen ja pinta tasataan teräslastalla niin, että verkko on mahdollisimman hyvin laastikerroksen keskellä. Edellisen kerroksen kovettunutta levitetään toinen kerros. Kuivissa olosuhteissa laastipinnan kovettumista voidaan tehostaa sumuttamalla sitä vedellä.

### LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

### YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen

ALUSTAN KOSTEUS	betoni < 90 % RH
KERROSVAAHUUUS	osittain tasoitus 3-50 mm, ylitasoitus 3-25 mm
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	suositus: +18–20 °C, alin käyttölämpötila +5 °C
MAX. RAEKOKO	n. 1 mm
PINNOITUSKUIVA	n. 1–3 vrk (+18 °C) (riippuen kerrospaksuudesta ja olosuhteista)
PURISTUSLUJUUS	luokka CSIV (EN 998-1)
RIITTOISUUS	1 mm kerros/m <sup>2</sup> kuiva-ainetta painaa n. 1,6 kg
SEKOITUSSUHDE	3,8–4,4 l (19–22 %) vettä / 20 kg jauhetta
TARTUNTALUJUUS	> 0,5 MPa
TYYPPI/SIDEAINE	Polymeeri-sementti-hiekkapohjainen jauhe
TYÖSKENTELYAIKA	n. 2 tuntia (+18 °C)
VÄRIT	harmaa
PAKKAUSKOOT	20 kg säkki
VARASTOINTI	Avaamattomana kuivassa tilassa 1 vuosi



käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.