

Kiilto Nopea Slim klėjai ir kietiklis



Dviejų komponentų, be vandens, ypač greitai kietėjantys poliuretano klėjai visų parketo tipų klėjavimui (išskyrus suprojektuotą parketą). Taip pat tinka suprojektuoto parketo viršutinių lamelių taisymui.



- visų parketo tipų klėjavimui
- greitai kietėja
- be vandens

PANAUDOJIMO SRITIS

Be tirpiklių, dviejų komponentų, ypač greitai kietėjantys poliuretano klėjai parketo klėjavimui. Idealiai tinka atliekant taisymo darbus mažuose plotuose ir suprojektuoto parketo viršutinių lamelių taisymui. ISO 17178 – kieti.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Tinkami paviršiai yra plienu tvirtintas betonas, fanera, plokštės, kamštinės lentos ir medinės grindys. Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, tolygus ir be dulkių ar kitų medžiagų, kurios gali trukdyti sukibimui. Prieš klėjavimą pašalinkite cemento plėvę, pvz., šlifudami ir nusiurbdami dulkes. Jei reikia, betoninis paviršius gali būti išlygintas „Kiilto“ parketo pagrindui tinkamu išlyginimo mišiniu. (Išlyginimas nesuformuoja tinkamo paviršiaus parketo pagrindui, viršijančiam išmatavimus 22 x 70 x 500 mm) Betono paviršius ir išlyginamojo mišinio sukibimo stipris turi būti bent 1,5 N/mm². Jei klėjaujama ant plokštės, rekomenduojame naudoti min. 9 mm arba panašią faneros plokštę. Taip pat laikykitės parketo gamintojo nurodymų ir visų taikomų nacionalinių reglamentų bei normų (pvz., Suomijoje „SisäRYL 2013“, „RYL kodus statybų praktikai“). Tvirtas klėjavimas mažina bet kokius išmatavimų pokyčius, atsirandančius dėl drėgmės judėjimo medienoje, tačiau taip pat įtempia pagrindą.

Kruopščiai sumaišykite dervą ir kietiklį prieš pat naudojimą pagal nurodytą santykį. Paskleiskite klėjus dantyta mentele ant paviršiaus, maks. 1 m² ir nedelsdami padenkite parketą ant šviežio klėjų paviršiaus. Patikrinkite, ar tarp plokštės ir paviršiaus susidarė tolygus klėjų sluoksnis, bet iš parketo lentų tarpų netryšksta klėjai. Rekomenduojame nešlifuoti parketo bent 1 valandą po klėjavimo. Nesustingusius klėjus galima nuvalyti acetonu arba ksilenu, o sukietėjusius klėjus galima pašalinti tik mechaniniu būdu.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Šiame produkto duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų atliktais bandymais ir praktinėmis žiniomis. Techniniai duomenys yra nustatyti standartinėmis sąlygomis. Dėl kintančių vietinių darbinų sąlygų ir būdų keičiasi produkto veikimas ir rezultatas. Kokybės valdymo sistema užtikrina aukštą produktų kokybę. Jei produktas naudojamas netinkamai ar netinkamomis sąlygomis, kurios nuo mūsų nepriklauso, neprisiimame jokios atsakomybės. Todėl

ATVIRAS LAIKAS	apytikr. 15 min. (paskirstytas ant pagrindo)
KIETĖJIMO GREITIS	1 val. (+20 °C)
NAUDOJIMO TEMPERATŪRA	+15–25 °C
SUNAUDOJIMO LAIKAS	apytikr. 5–9 min (+20 °C, 50 % RH)
PADENGIMAS	Plokštės pagrindas: n. 0,75–2 m ² /l (0,5–1,5 kg/m ²) Betoninės grindys: n. 1–1½ m ² /l (1–1,5 kg/m ²)
MAIŠYMO SANTYKIS	Dervos 1 kg / kietiklio 170 g
RIŠIKLIO RŪŠIS	Dviejų komponentų poliuretano klėjai be tirpiklių
DARBO LAIKAS	Klėjų mišinio sunaudojimo laikas yra apyt. 5–9 min./+ 20 °C. Net menkas temperatūros pakilimas ženkliai sutrumpina sumaišytų klėjų ir kietiklio sunaudojimo laiką.
PAKUOTĖS DYDŽIAI	1 kg (dervos) + 170 g (kietiklio)
SANDĖLIAVIMAS	Neatidarytose talpyklose, esant temperatūrai virš +1 °C, 12 mėn.



negalime būti laikomi atsakingi už galutinį rezultatą. Norint užtikrinti tinkamą produkto naudojimą, naudotojas turi susipažinti su darbo instrukcijų ir procedūrų vadovu, jei jie pateikiami, turiniu.

APLINKA IR SAUGUMAS

Vengti šviežio gaminio tiesioginio sąlyčio su oda, naudoti apsaugines pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Informacijos apie produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu www.kiilto.lt.