

Kiilto Kerapid DF Pikasaneerauslaasti



Szybkowiązący klej cementowy do układania płytek ceramicznych, kamienia i kamienia naturalnego wrażliwego na wilgoć. Fugowanie jest dozwolone już po 2–4 h. Także do zastosowań zewnętrznych.



- Umożliwia fugowanie bezpośrednio po położeniu płytek
- Niepylący
- Niespływający klej do płytek ceramicznych i kamieni, w tym dekoracyjnych
- C2FTES1
- Niski poziom zużycia

OBSZAR ZASTOSOWANIA

Bardzo szybko wiążący i niespływający klej cementowy do układania płytek ceramicznych, klinkieru i kamienia na powierzchniach winylowych, malowanych, ceramicznych i klinkierowych, płytach budowlanych oraz powierzchniach z kruszywa, a także powierzchniach gruntowanych membraną hydroizolacyjną Kiilto lub barierą przeciwwilgociową Kiilto Kosteuussulku. Do zastosowań w pomieszczeniach i na zewnątrz. Nie nadaje się do miejsc stale zanurzonych w wodzie (np. basenów).

Powierzchnia, na której mają być ułożone płytki, musi być czysta i odkurzona. Usunąć rozpuszczalne w wodzie środki wygładzające i wyrównujące. Suche i chłonne powierzchnie należy zwilżyć lub zagruntować rozcieńczonym podkładem Kiilto Start Primer. Podłoża z płyt należy zagruntować nierozcieńczonym podkładem Start Primer. Wyłączyć ogrzewanie podłogowe ok. 24 godziny przed ułożeniem kafelków. Kładąc płytki na winylu, farbie, płytkach i klinkierze (tylko w pomieszczeniach):

- upewnić się, że powierzchnia przeznaczona do ułożenia płytek właściwie przylega do własnego podłoża;
- usunąć wosk, smar i brud z powierzchni za pomocą zasadowego środka czyszczącego i dobrze spłukać powierzchnię wodą.

Po wyschnięciu powierzchni wyszlifować ją, w razie konieczności, a następnie usunąć pył.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wsypywać proszek do zimnej, czystej wody, jednocześnie mieszając, do czasu aż utworzy się jednorodna masa. Rozprowadzić mieszaninę na powierzchni, na której mają zostać położone płytki, i przeczesać ją zębatą pacą. Następnie ułożyć płytki w ciągu 10–15 minut. Mocno docisnąć płytki do powierzchni i natychmiast ułożyć w odpowiednim miejscu, ostukując je. Czas na poprawki wynosi około 10 minut. Zaleca

WILGOTNOŚĆ PODKŁADU	– beton < 90% wilg. względnej
CZAS SCHNIĘCIA OTWARTEGO	powyżej 0,5 MPa / 30 min (EN1346)
TEMPERATURA NAKŁADANIA	Temperatura optymalna 18–20°C, minimalna 10°C
CERTYFIKATY I ATESTY	C2FTES1, M1
MAKS. WIELKOŚĆ CZĄSTECZKI	maks. 0,5 mm
MROZODPORNOŚĆ	Odporny na mróz
KLASA OGNIOWA	E
POKRYCIE	Ok. 3 kg/m ² przy nakładaniu standardową pacą z zębami 6 mm x 6 mm x 6 mm. Ok. 2 kg/m ² przy nakładaniu pacą z zębami 4 mm x 4 mm x 4 mm.
PROPORCJA MIESZANIA	ok. 3,5 l wody / 15 kg proszku (ściany), ok. 4,0 l wody / 15 kg proszku (podłogi).
SILA WIĄZANIA	powyżej 1,0 MPa (EN1348)
TYP KLEJU	Proszek zawierający żywicę, specjalny cement i proszek kwarcowy
CZAS ZACHOWANIA	Musi zostać zużyty w ciągu około 30–45 min (mieszanka 18°C) od dolania wody.
SPLÝW	poniżej 0,5 mm (EN1308)
WIELKOŚCI OPAKOWANIA	Pojemnik plastikowy 5 kg, worek 15 kg


się unoszenie płytek w różnych kierunkach podczas układania w celu zapewnienia wystarczającego pokrycia spodu płytek (płytki ścienne 70–75%, podłogowe 80–90%). Gdy układamy płytki na zewnątrz budynków, pokrycie spodu płytki musi być 100%. Aby zapewnić właściwe pokrycie spodu płytek, dobrać kielnię do wielkości płytki i powierzchni, na której są układane płytki.

Usunąć natychmiast świeże plamy za pomocą wody i wilgotnej gąbki. Po zaschnięciu zaprawa może zostać usunięta tylko mechanicznie. Czas utwardzania 2–4 godziny zależnie od warunków.

Fugowanie środkiem Kiilto Saumalaasti jest dozwolone 2–4 godziny po położeniu płytek; w przypadku niechłonnych powierzchni najwcześniej po około 4 h. Narożne łączenia między ścianami z płyt a podłogą i inne miejsca ruchome powinny być łączone za pomocą elastycznego uszczelnacza. Dodając zgodnie z instrukcjami preparat Kiilto Fixbinder, można poprawić odkształcalność masy Kerapid (etykieta CE C2ES2).

Nadaje się do korygowania drobnych nierówności na podłożu przed ułożeniem płytek. Do poprawek powyżej 15 mm polecamy tynki ścienne Kiilto i masy do wyrównywania podłóg.

ZĄBKOWANIE SZPACHLI



DODATKOWE INFORMACJE

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Warunkiem poprawnego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli zostały dostarczone.

OCHRONA ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWO

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

PRZECHOWYWANIE

W szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w suchych warunkach przez 6 miesięcy.