

Kiilto Wall Eco Jauheliisteri



Klej do tapet na bazie skrobi do wieszania tapet papierowych i tapet lekko tłoczonych na papierze w suchych pomieszczeniach. Nadaje się do nakładania ręcznego i za pomocą maszyny do tapetowania.



- Na bazie skrobi
- Bez plastyfikatora

OBSZAR ZASTOSOWANIA

Do wieszania tapet papierowych i tapet lekko tłoczonych na papierze w suchych pomieszczeniach. Nadaje się do nakładania ręcznego i za pomocą maszyny do tapetowania.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Prace należy wykonywać w temperaturze typowo panującej w pomieszczeniu. Zarówno tapeta, jak i klej muszą się zaaklimatyzować w pomieszczeniu. Powierzchnia musi być sucha, gładka, mocna i czysta. Usunąć stare tapety i odchodzącą farbę. Wygładzić i wypolerować ewentualne nierówności. Podłoże o wysokiej chłonności zagruntować lub nałożyć na nie cienką warstwę kleju. Wskazane jest gruntowanie matową farbą odporną na wilgoć oraz nałożenie wstępnej warstwy kleju Kiilto Wall Eco wymieszanego z wodą w proporcji 1:40. Malowane powierzchnie należy umyć przykładowo środkiem Kiilto Maalarinpesu (zmywacz do farb i lakieru) i dobrze wypłukać. Jeśli stara farba jest błyszcząca i niechłonna, zmatowienie zwiększy przyczepność tapety. Starannie usunąć pył po matowaniu. Przed powieszeniem tapety należy się upewnić, że powierzchnia jest sucha. Większość desek kurczy się, gdy schnie, co może spowodować powstanie pęcherzyków lub zmarszczek na powierzchni tapety.

Wsypać całą zawartość opakowania (1 część) do wody (24 części), stale mieszając (np. 125 g proszku / 3 l wody). Poczekać 10–15 min na skryształowanie się. Mieszać jeszcze przez około 15 s przed użyciem.

Nałożyć równomiernie klej z tyłu na pas tapety. Złożyć oba końce, aby zetknęły się w środku stroną z klejem do wewnątrz, i poczekać kilka minut, aby klej wsiąkł. Rozłożyć górny koniec paska i zacząć wieszanie od linii sufitu. Następnie rozłożyć dolną połowę. Ugniatać od środka do krawędzi, aby usunąć wszystkie pęcherzyki powietrza. Uważać, aby nie poplamzić powierzchni tapety klejem. Ewentualne plamy kleju usuwać natychmiast, przykładając wilgotną ściereczkę lub gąbkę. Zbyt energiczne pocieranie może uszkodzić powierzchnię, kolor lub połysk delikatnych tapet. Postępować przede wszystkim zgodnie z instrukcjami producenta tapety.

DODATKOWE INFORMACJE

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne

TEMPERATURA NAKŁADANIA	18–25°C
WARUNKI ROBOCZE	Normalna temperatura pokojowa, dostateczna wilgotność powietrza. Suche powietrze we wnętrzu może powodować zbyt szybkie wysychanie powierzchni i podwijanie krawędzi tapety.
MROZOODPORNOŚĆ	Zamarza (po zmieszaniu z wodą)
POKRYCIE	3 l kleju/ulożenie 3–4 rolek tapety (około 15–20 m ²)
PROPORCJA MIESZANIA	1 część kleju i 24 części wody. Na przykład 125 g proszku i 3 l wody.
GĘSTOŚĆ / CIĘŻAR WŁAŚCIWY	około 1,0 (po zmieszaniu z wodą)
TYP KLEJU	Skrobia modyfikowana
PRZECHOWYWANIE	W nieotwartym opakowaniu 36 miesięcy w suchym miejscu



dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. W związku z wielością i różnorodnością materiałów oraz warunków, w jakich nasze produkty są stosowane, nie odpowiadamy za uzyskany wynik końcowy. Warunkiem poprawnego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli zostały dostarczone.

OCHRONA ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWO

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.