

Kestokol D 4600/UV



Kestokol D 4600/UV on EN 204 D4 -luokan PVAC-liima lujuusluokittelemattomien-, ikkuna- ja ulko-oviteollisuuden puuaihioden sormijatkamiseen.



- Erinomainen levitysjälki sormijatkoksissa
- Suojattu ulkokäyttö
- 1-komponenttinen
- 12 kk varastointiaika

KÄYTTÖALUE

Kestokol D 4600/UV on reaktiivinen PVAc-dispersioliima, joka soveltuu mainiosti puusepänteollisuuden yleiskäyttöön. Liimaan on lisätty UV-merkkiaine helpottamaan levitysjäljen tutkimista. D4-vedenkestonsa ansiosta Kestokol D 4600/UV -liima voidaan käyttää pintasuojattuna ulkona säälle alttiina, tai sisällä kohteissa joissa esiintyy juokseva- tai kondenssivesi.

KÄYTTÖOHJE

Tarkastetaan, että liitokset sopivat tarkasti yhteen. Liima levitetään yksipuolisesti tasaisena kerroksena. Osat liitetään yhteen ja puristetaan, tavoitteena tasainen purse koko sauman pituudelta. Saumaliimaukset voidaan puristaa kylmä-, lämpö- tai suurjaksopuristimella. Lopullinen lujuus ja vedenkesto liimasaumalle muodostuvat 7 vuorokauden kuluessa.

Liiman happamuus voi aiheuttaa joidenkin puulajien kanssa liimasauman värjäytymistä. Jos liima on kosketuksissa rautaan, se saattaa aiheuttaa myös värimuutoksia liimasaumassa.

Liiman avoin aika riippuu käytetystä liimamäärästä seuraavasti (mänty 12 % puun kosteus, 20 °C, 50 % ilman suhteellinen kosteus):

Liimamäärä (g/m ²)	Avoin aika (minuuttia)
150	12
180	14
220	20
250	24

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn

pH	2,5
VÄRIT	Valkoinen, kuivuttuaan läpikuultava. Hohtaa 100-390 nm UV-valossa.
VISKOSITEETTI	2500 mPas (Brookfield RVT 5/20, 20°C)
AVOIN AIKA	Katso käyttöohje.
PURISTUSAIKA	20 min
PURISTUSPAINE	0,5 N/mm ²
ALIN	+7°C
PUUN KOSTEUS	7 - 15 %
VARASTOINTI	Avaamattomana yli +1°C 12 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.



suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.