

Kiilto LW Легкая шпаклевка для влажных помещений

Готовая влагостойкая, универсальная шпаклевка для выравнивания стеновых и потолочных поверхностей в сухих и влажных помещениях. Применяется под гидроизоляцию, облицовку плиткой или окраску. Макс. 3 мм, для заполнения щелей - 10 мм
Водорастворимая.



- влагостойкая универсальная шпаклевка
- для выравнивания стеновых и потолочных поверхностей в сухих и влажных помещениях
- можно покрывать гидроизоляцией и облицовывать
- выравнивание по всей поверхности макс. слой 3 мм, заполнение щелей макс. 10 мм
- время высыхания 2-3 ч/мм

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Kiilto LW - водорастворимая, готовая универсальная шпаклевка. Шпаклевка хорошо подходит под гидроизоляцию, облицовку плиткой или окраску. Выполняет требования сертификатов EN 15824:2009.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Выравниваемая поверхность должна быть чистой, сухой и без пыли. При нанесении нового слоя, предыдущий должен полностью высохнуть. При необходимости поверхность также шлифуется и тщательно очищается до нанесения нового слоя.

Kiilto LW - готовая шпаклевка. После длительного хранения шпаклевку следует перемешать перед использованием. При необходимости можно разбавить небольшим количеством воды. Шпаклевка наносится металлическим шпателем.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Kiilto Oy несет ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Правильное использование продукта предполагает ознакомление с его

ТОЛЩИНА СЛОЯ	3 мм, для заполнения щелей - 10 мм
СКОРОСТЬ ОТВЕРЖДЕНИЯ	около 2-3 ч/мм (+18 °C) (в зависимости от условий толщины слоя)
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ	нормальная комнатная температура, минимальная рабочая температура +10°C
КЛАССИФИКАЦИИ И	Класс нагрузки для окрашенных поверхностей RL01...RL05 (Окрашивание RYL 2012)
МАКС. РАЗМЕР ФРАКЦИИ	0,15 мм
ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ С	> 0,5 МПа (EN 15824)
ПЛОТНОСТЬ/УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	1.1
ТИП/СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Шпаклевка на основе полимерной дисперсии, легкого заполнителя и известняка
ЦВЕТА	Зеленоватый
РАЗМЕРЫ УПАКОВОК	3 л, 10 л пластиковая упаковка
ХРАНЕНИЕ	В не открытой упаковке при температуре не ниже +1 °C 1 год.



инструкцией по применению и руководством по применению (при наличии такового).

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать попадания на кожу и подверженности воздействию свежего продукта, использовать защитные перчатки.

Ознакомиться с паспортом безопасности продукта. Информация об утилизации продукта и упаковке имеется на сайте

www.kiilto.com