

Kiilto M1000 Pro Lattia- ja seinäliima



Monikäyttöinen, nopeasti tarroittuva ja erittäin tarramainen lattia- ja seinäliima useimmille päällystetyypeille. 2-etyyliheksanolivapaa.



- pitkä tarraliimausaika
- hyvä alkutartunta
- nopea sitomiskyky
- luja liimasauma
- soveltuu huokoisille ja tiiviille alustoille
- kehitetty yhteistyössä ammattilaisten kanssa
- 2-etyyliheksanolivapaa

KÄYTTÖALUE

Vesiohenteinen lattia- ja seinäliima useimpien muovipäällysteiden, tekstiilipäällysteiden sekä yli 0,6 mm paksujen muoviseinäpäällysteiden asentamiseen huokoisille ja tiiviille alustoille kuivissa sekä kosteissa tiloissa. LVT-päällysteille ja linoleumille suosittelemme Kiilto Floor Plus liimaa. Voidaan käyttää kohteissa, joissa on lattialämmitys.

KÄYTTÖOHJE

Kiinnitysalustan tulee olla kuiva, kiinteä ja tasainen sekä puhdas pölystä ja muista tartuntaa heikentävistä aineista. Suosittelemme betonialustan tasoittamista Kiillon matala-alkalisella päällysteen alustaksi soveltuvalla lattiatasoitteella. Matala-alkalinen tasoite pienentää riskiä, että liiallinen alkalinen kosteus aiheuttaisi vaurioita päällysteeseen tai liimaan. Tasoita myös levylattioiden saumat. Kiinnitettäessä rakennuslevypinnalle huomioi levynvalmistajan ohjeet.

Sekoita liima tarvittaessa ennen käyttöä ja levitä hienohampaisella lastalla tai telalla. Liimaa imeville alustoille normaalisti ns. märkäliimauksena, jolloin päällyste painetaan välittömästi alustaan ja hierotaan huolellisesti kiinni. Jos päällyste on jäykkää tai siihen joudutaan rakenteista johtuen tekemään taiputuksia, anna liiman ilmottua 10–20 min ennen kiinnipainamista. Täysin imemättömille pinnoille tiivistä päällystettä kiinnitettäessä anna liiman tarroittua yli 40 min ennen päällysteen asennusta. Tai vaihtoehtoisesti hierrä vuota kevyesti tuoreeseen liimaan, nosta ylös ja anna tuulettua 20–30 min, jonka jälkeen hierrä huolellisesti kiinni. Poista liimatahrat tuoreena vedellä. Kuivunut liima voidaan poistaa voimakkaasti emäksisellä pesuaineella tai ksyleenillä. Noudata myös päällysteenvalmistajan ohjeita asennuksesta.

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on

ALUSTAN KOSTEUS	betoni/tasoite: max. 85 % RH puu: 8–12 %
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	+18–25 °C
PAKKASENKESTÄVYYS	jäätynyttä
RIITTOISUUS	4–6 m ² /l
TIHEYS/OMINAISPAINO	1,15 kg/l
TYYPPI/SIDEAINE	Akrylaattisekapolymeeri
TYÖSKENTELYAIKA	märkäliimaus: 0–15 min myöhäinen märkäliimaus: 15–30 min tarraliimaus: 30–120 min (+23 °C, 50 % RH)
PAKKAUSKOOT	15 l
VARASTOINTI	Avaamattomana yli +1 °C lämpötilassa 12 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.



määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.